

# BEMEZCLA®

## Sistema Bemezcla EIFS

# BEMEZCLA MALLA EIFS

Malla de tejido de fibra de vidrio, para armar y reforzar revocos o estucos sobre sustratos débiles.

### VENTAJAS

Tejido de fibra de vidrio de alta resistencia a la rotura, evita las grietas en zonas de contacto de materiales en el sustrato. Su calidad permite lograr estucos y revocos de espesores mínimos sin problemas de fisuras o sopladuras.

**Bemezcla Malla EIFS** es resistente al álcali. Se utiliza para reforzar el recubrimiento en sistemas de aislación térmica exterior **Bemezcla EIFS**.

### APLICACIÓN

En el recubrimiento de juntas, se utiliza en la unión de planchas para evitar fisuras después de estucadas. Se aplica en huinchas de 15 cm. a lo largo de las uniones de los paneles, asentada y recubierta por una capa de **Bemezcla Adhesivo EIFS**. También se utiliza en los encuentros de materiales de distintas características.

### RECUBRIMIENTOS

En los revocos interiores delgados de yeso sobre placas de terciado, fibrocemento u hormigón celular, con espesores de 5 a 10 mm, se aplica para evitar las fisuras típicas de los tabiques livianos.

En exteriores, esta aplicación debe hacerse incorporando en un revoco delgado (5mm), preparado con **Bekron Standard**, amasado con **Bemezcla Concreto** (adhesivo plastificante), o un revoco con **Bemezcla Z** de 10 mm.

### HERRAMIENTAS

Usar tijeras sobre medianas.



### EN SISTEMA BEMEZCLA EIFS

Aplicar **Bemezcla Adhesivo EIFS** en toda la superficie a instalar, una vez aplicada la pasta, en fresco aplique **Bemezcla Malla EIFS** presionando de manera que la malla quede rehundida en el mortero, la aplicación se realizará con llana lisa.

Para que esta se pierda totalmente en mortero **Bemezcla Adhesivo EIFS** se debe dar una segunda aplicación, de manera que la malla sea imperceptible a la vista.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición	: Vidrio tipo E (DIN 5159/1)
Medidas	: 1 x 50 metros
Peso	: 160 gr/m <sup>2</sup>
Resistencia a los álcalis	: Positiva
Color	: Blanco

## PRECAUCIONES

- No se puede aplicar con grampas, por lo que debe quedar embebida en mezcla, para ello no se debe utilizar con mezclas de grano mayor a 2 mm.
- El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

## COMPLEMENTARIOS

- Utilice **Bemezcla Malla EIFS** para reforzar las uniones de placas de terciado, fibrocemento u hormigón celular, recubriéndolas con **Bekron D-A**.
- Para obtener mejores resultados al amasar, utilice **Bemezcla Concreto**.
- Utilice **Bemezcla Malla EIFS** para reforzar el recubrimiento del **Sistema Bemezcla EIFS**.

### Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.  
Senador Jaime Guzmán 220  
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:  
Fono: 56 2 2540 3000  
Email: [infono@bekron.cl](mailto:infono@bekron.cl)

[www.bekron.cl](http://www.bekron.cl)

Calidad para Profesionales