



BEMEZCLA®

Nivelación

BEMEZCLA NIVELACIÓN Y RETAPE PLUS

Mortero cementicio predosificado en seco formulado especialmente para nivelación de pisos interiores en espesores medios antes de la colocación de alfombras o pisos de madera flotante.

VENTAJAS

- Cargas de 1 - 12 mm
- Resistencia >80 kg/cm²
- Rendimiento de 16 litros
- Nivelador convencional (Manual)



PREPARACIÓN

Mezcle el contenido del saco con 5 a 5,5 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable. Ésta puede ser utilizada durante 20 minutos, revolviéndola si fuese necesario. No adicionar más agua de la recomendada y no mezclar con otros productos.

COLOCACIÓN

- Remueva los restos de yeso, membranas y todo material extraño al sustrato. Limpie las partículas sueltas de la superficie con un escobillón o brocha. Se recomienda humedecer previamente las superficies muy absorbentes.
- Una vez preparada la superficie, aplique **Bemezcla Nivelación y Retape Plus** en capas de 12 mm como máximo.
- Si necesita cargar en espesores mayores se recomienda aplicar como primera capa de **Bemezcla GL**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|--|
| Agua de amasado | : 0,20 a 0,22 litros de agua por cada kilo |
| Tiempo de trabajo | : 20 minutos aprox. |
| Rendimiento envase | : 16 litros aprox. |
| Tamaño de envases | : Sacos de 25 kilos aprox. |
| Clasificación NCh 382 | : Este producto puede ser transportado por cualquier vía, ya que es clasificado como no peligroso. |
| Duración y mantención | : El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas. |

PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Si es aplicado sobre losas o radieres de hormigón éstos deben estar libres de membranas de curado y de toda partícula extraña que impida el anclaje del producto al sustrato.
- El producto puede ser transitado después de 24 horas, sin someterlo a tráfico intenso hasta 48 horas de su aplicación.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, carbonato de calcio, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales