

BEMEZCLA®

Pegas

BEMEZCLA PEGA ALBAÑILERÍA

Mortero cementicio predosificado en seco con hidrófugo, formulado bajo los requerimientos técnicos de las edificaciones de albañilería confinada, reforzada o bloques de hormigón.

VENTAJAS

- Mortero para albañilerías confinadas, reforzada o bloques de hormigón.
- Reforzada con hidrófugo.
- Resistencia a la compresión (>100 kg/cm²).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.



PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 4,0 a 4,5 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable, ésta puede ser utilizada durante una hora, revolviéndola si fuese necesario.

APLICACIÓN

- Se recomienda humedecer previamente los ladrillos antes de instalarlos.
- Los espesores máximos recomendables de **Bemezcla Pega Albañilería** son 25 mm por carga.
- Mojar y mantener húmeda la albañilería durante los primeros siete días.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Agua de amasado : 0,16 a 0,18 litros de agua por cada kilo
- Resistencia a compresión : >100 kg/cm²
- Tiempo de trabajo : 1 hora aprox.
- Rendimiento envase : 13 litros por saco aprox.
- Tamaño de envases : Sacos de 25 kg aprox.
- Clasificación NCh 382 : Este producto puede ser transportado por cualquier vía, ya que es clasificado como no peligroso.
- Duración y mantención : El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales