

BEMEZCLA®

Pegas

BEMEZCLA PEGA ENCHAPES PLUS

Mortero cementicio modificado con polímeros, formulado para adherir enchapes sin absorción o absorbentes de arcilla sobre sustratos verticales como: hormigones con o sin puntereos o promotores de adherencia y albañilerías estucadas.

VENTAJAS

- Mortero modificado con polímeros para adherir enchapes de arcilla de baja absorción.
- Fácil de trabajar y aplicar.
- Resistencia a la compresión (80 kg/cm²).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua.



PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 3,75 a 4,0 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable. Ésta puede ser utilizada durante dos horas, revolviéndola si fuese necesario sin necesidad de puente de adherencias o puntereos.

APLICACIÓN

- Remueva los restos de pinturas viejas, papeles, yesos y todo material extraño adherido al sustrato, luego limpie las partículas sueltas de la superficie con una brocha o escobillón.
- Se recomienda humedecer previamente las superficies muy absorbentes.
- Los espesores máximos recomendables de **Bemezcla Pega Enchapes Plus** son 20 mm por carga.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 3,75 a 4,0 litros de agua por saco
Resistencia a compresión	: > 80 kg/cm ²
Adherencia al hormigón sin puntereado	: > 0,5 N/mm ²
Adherencia al hormigón con Bemezcla Pontestuco	: > 0,5 N/mm ²
Tiempo de trabajo	: 2 horas aprox.
Rendimiento envase	: 13 litros por saco aprox
Duración y mantención	: El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- No debe utilizarse sobre superficies de yeso, madera o plástico.
- Si es aplicado sobre muros de hormigón liso éstos deben estar libres de desmoldante o contener puente de adherencia **Bemezcla Pontestuco**.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales