

BEMEZCLA®

Reparadores de Superficie

BEMEZCLA REPARACIÓN PLUS

Mortero cementicio de alta resistencia, predosificado en seco, formulado especialmente para realizar reparaciones estructurales en elementos de hormigón, tales como vigas, losas, muros y pavimentos de edificios, estanques de agua potable y obras de hormigón en general.

VENTAJAS

- Mortero de alta resistencia para reparaciones estructurales en vigas, losas, muros, pavimentos y estanques de hormigón.
- Contiene expansor.
- Resistencia a la compresión (>500 kg/cm²).
- Dosificación exacta, solo requiere agregado de agua

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 4,5 a 5 litros de agua en un recipiente plástico o batea. Una vez amasada y formada una pasta trabajable dejar reposar por cinco minutos antes de aplicarlo. Una vez amasado el producto puede ser utilizado durante una hora, revolviéndolo si fuese necesario.

APLICACIÓN

- La superficie debe encontrarse limpia, rugosa y libre de polvo, partes sueltas o mal adheridas, sin impregnaciones de grasa, aceite, pinturas o cualquier material que afecte la adherencia. Para una adecuada limpieza es recomendable el uso de chorro de arena u otro sistema mecánico como pulidora, gata de acero, etc.
- Para asegurar la adherencia, aplique un puente de adherencia epóxico sobre la superficie preparada, especialmente en reparaciones de hormigones antiguos.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resistencia a compresión	: > 500 kg/cm ²
Agua de amasado	: 0,18 a 0,2 litros por cada kilo
Tiempo de trabajo	: 1 hora aprox.
Rendimiento envase	: 16 litros aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración y mantención	: El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- No debe aplicarse sobre sustratos de yeso, madera o plástico.
- No mezclar este producto con otros materiales, evitar agregar más agua que la recomendada.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales